

Savon épaississant / Thickener Type Rev Jan 2014	Aluminium complex	Barium	Barium complex	Bentone	Calcium 12-Hydroxy	Calcium complex	Calcium stearate	Calcium sulfonate	Lithium	Lithium 12-Hydroxy	Lithium Complex	Lithium stearate	Polyurea (conventiona	Polyurea (shear stable	Silica gel	Sodium
Aluminium complex	C	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C	M
Barium	I	C	NA	I	C	M	NA	I	I	I	M	I	NA	NA	C	I
Barium complex	I	NA	C	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	M	NA	I
Bentone	I	I	I	C	C	I	C	I	I	I	I	I	I	M	C	I
Calcium 12-Hydroxy	C	C	C	C	C	M	M	I	NA	C	C	C	I	C	NA	NA
Calcium complex	I	M	I	I	M	C	I	C	C	I	C	I	C	C	NA	I
Calcium stearate	I	I	I	C	M	M	C	C	NA	M	C	C	I	C	NA	NA
Calcium sulfonate	I	I	I	I	I	C	C	C	C	C	C	M	I	I	M	I
<b>CS-1000</b>	I	I	I	I	I	C	C	C	C	C	C	M	I	I	M	I
<b>CS-MOLY</b>	I	I	I	I	I	C	C	C	C	C	C	M	I	I	M	I
<b>CS-PB</b>	I	I	I	C	C	I	C	I	I	I	I	I	I	M	C	I
<b>GRAISSE MF</b>	I	I	I	I	I	C	C	C	C	C	C	M	I	I	M	I
Lithium	I	I	I	I	NA	C	NA	C	C	NA	C	NA	M	M	C	I
Lithium 12-Hydroxy	I	I	I	I	C	I	M	C	NA	C	C	C	I	C	NA	NA
Lithium Complex	I	M	I	I	C	C	C	C	C	C	C	C	I	C	C	I
Lithium stearate	I	I	I	I	C	I	C	M	NA	C	C	C	I	C	NA	NA
Polyurea (conventional)	I	I	I	I	I	M	I	I	M	I	I	I	I	C	I	I
Polyurea (shear stable)	C	NA	M	M	I	C	C	C	M	C	C	C	C	C	NA	I
Silica gel	C	C	NA	C	NA	NA	NA	M	C	NA	C	NA	I	NA	C	I
Sodium	M	I	I	I	NA	I	NA	I	I	NA	I	NA	I	I	I	C

## Référence

Compatibilité des essais: 100,000 coups à un mélange 50/50, *Compatibilty Test is: 100,000 Strokes at 50/50 Blend*  
 = Pénétration variation avant et après de moins de 30 coups ou 1 grade NLGI, *Penetration Before and After is Within 30 Strokes or 1 NLGI Grade.*

**C = Compatible**

**M = Medium**

= variation entre 30 et 60 coups, *30 to 60 strokes difference.*

**I = Incompatible**

= variation de plus de 60 coups, *over 60 strokes difference.*

**NA**

= Non disponible, *not available*